

Belgian Textile Association

· B · T · A · SR, s.r.o.

B u d o v a t e ľ s k á 38, 080 01 P r e š o v

TECHNICKÝ LIST 1022

Zloženie	: 100% PES	
Šírka	: 150 cm +/- 3%	metóda : ISO 22198:2006
Váha	: 180 gr/m2 +/- 3%	metóda : ISO 3801 - 1977
Zrážanie Osnova / Útok 30°C	: -0,5 % / -0,5 %	
Sila pri dotrhnutí		metóda: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000
- kolmo k osnove	: 4,6 [kg]	
- kolmo k útku	: 4,4 [kg]	
Trhacia sila /breaking load/:		metóda: ISO 13934-1:1999
- Osnova	: 97 [kg]	
- Útok	: 89 [kg]	
Stálofarebnosť pri praní na 30°C:		metóda: ISO 105-C06:2010
	svetlé odtiene	tmavé odtiene
- zapustenie PES	: 4/5-5	4/5-5
- zapustenie bavlny	: 4/5-5	4/5-5
- zmena odtieňa	: 4/5-5	4/5-5
Stálofarebnosť pri otere:		
Oter za sucha	: 4/5-5	4-5
Oter za mokra	: 4/5-5	4/5-5
Vodotesnosť /výška vodného stĺpca v mm/	: X	metóda: ISO 811:1981
Vodoodolnosť /spray test/	: X	metóda: ISO 4920:2012

Ošetrovacie symboly:



V Prešove 01/12/2005

Vyhotovil: Ing. Stanislava Popíková
manažér kvality

Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293