

Belgian Textile Association

· B · T · A · S R , s.r.o.

B u d o v a t e ľ s k á 38, 080 01 P r e š o v

TECHNICKÝ LIST 1027

17/07/2012

Zloženie : 74% PES+19% VI+7% SPAN

Šírka : 150 cm ± 3% metóda: ISO 22198:2006
Váha : 210 gr/m2 ± 3% metóda: ISO 3801 - 1977

Zrážanie Osnova / Útok 30°C : -0,5 % / 0 %
Zrážanie Osnova / Útok 60°C : - 1% / 0 %

Sila pri dotrhnutí metóda: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000
- kolmo k osnove : 4,5 [kg]
- kolmo k útku : 3,3 [kg]

Trhacia sila /breaking load/: metóda: ISO 13934-1:1999
- Osnova : 84 [kg]
- Útok : 70 [kg]

Stálofarebnosť pri praní na 60°C: metóda: ISO 105-C06:2010

	svetlé odtiene	tmavé odtiene
- zapustenie PES	: 4/5-5	3/4
- zapustenie bavlny	: 4/5-5	3/4
- zmena odtieňa	: 4/5-5	4/5-5

Stálofarebnosť pri otere:

Oter za sucha : 4/5-5 4/5
Oter za mokra : 4/5-5 3

Vodotesnosť /výška vodného stĺpca v mm/ : X metóda: ISO 811:1981

Vodeodolnosť /spray test/ : X metóda: ISO 4920:2012

Ošetrovacie symboly:



Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293