

Belgian Textile Association

B · T · A · SR, s.r.o.

Budovateľská 38, 080 01 Prešov

TECHNICKÝ LIST 1031

Zloženie :30 % PAD+67% viskóza+3% spandex

Šírka : 147 cm ± 3%

metóda : ISO 22198:2006

Váha : 235 gr/m² ± 3%

metóda : ISO 3801 - 1977

Zrážanie Osnova / Útok 30°C : -1 % / -3 %

Sila pri dotrhnutí

metóda: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000

- kolmo k osnove : 2,5 [kg]

- kolmo k útku : 3 [kg]

Stálofarebnosť pri praní na 30°C:

metóda: ISO 105-C06:2010

- zapustenie PES : 4/5- 5

svetlé odtiene

tmavé odtiene

- zapustenie bavlny : 4/5

3

- zmena odtieňa : 4/5 - 5

3-3/4

4/5 -5

Stálofarebnosť pri otere:

svetlé odtiene

tmavé odtiene

Oter za sucha : 4/5 – 5

4

Oter za mokra : 4/5

3

Vodotesnosť /výška vodného stĺpca v mm/ : X

metóda: ISO 811:1981

Vodeodolnosť /spray test/ : X

metóda: ISO 4920:2012

Ošetrovacie symboly:



V Prešove 04/07/2005

Vyhotovil: Ing. Stanislava Popíková
manažér kvality

Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293