

Belgian Textile Association

**· B · T · A · SR, s.r.o.**

Budovateľská 38, 080 01 Prešov

## TECHNICKÝ LIST 1033

**Zloženie** :30 % PAD+67% viskóza+3% spandex

**Šírka** : 147 cm ± 3% **metóda** : ISO 22198:2006  
**Váha** : 230 - 240 gr/m<sup>2</sup> ± 3% **metóda** : ISO 3801 - 1977

**Zrážanie Osnova / Útok 30°C** : -1 % / -3 %

**Sila pri dotrhnutí** **metóda: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000**  
- kolmo k osnove : 2,5 [kg]  
- kolmo k útku : 3 [kg]

**Stálofarebnosť pri praní na 30°C:**

	svetlé odtiene	tmavé odtiene
- zapustenie PES	: 4/5- 5	3
- zapustenie bavlny	: 4/5	3-3/4
- zmena odtieňa	: 4/5 - 5	4/5 -5

**Stálofarebnosť pri otere:**

	svetlé odtiene	tmavé odtiene
Oter za sucha	: 4/5 – 5	4
Oter za mokra	: 4/5	3

**Vodotesnosť /výška vodného stĺpca v mm/** : X **metóda: ISO 811:1981**

**Vodeodolnosť /spray test/** : X **metóda: ISO 4920:2012**

**Ošetrovacie symboly:**



V Prešove 04/07/2005

Vyhotovil: Ing. Stanislava Popíková  
manažér kvality

Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293