

Belgian Textile Association

· B · T · A · S R , s.r.o.

B u d o v a t e ľ s k á 38, 080 01 P r e š o v

TECHNICKÝ LIST 1071

02/05/2004

Zloženie : 97% BAVLNA + 3%ELASTAN

Šírka : 150 cm ± 3% **metóda** : ISO 22198:2006
Váha : 318 gr/m2 ± 3% **metóda** : ISO 3801 - 1977

Zrážanie Osnova / Útok 30°C : -4% /-2 %

Sila pri dotrhnutí **metóda**: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000
- kolmo k osnove : 1,5 [kg]
- kolmo k útku : 1,2 [kg]

Trhacia sila /breaking load/ **metóda**: ISO 13934-1:1999
Osnova : 44 [kg]
Útok : 23 [kg]

Stálofarebnosť pri praní na 30°C: **metóda**: ISO 105-C06:2010
svetlé odtiene *tmavé odtiene*
- zapustenie PES : 4/5- 5 4/5-5
- zapustenie bavlny : 4/5- 5 4-5
- zmena odtieňa : 4 -5 4/5 -5

Stálofarebnosť pri otere: *svetlé odtiene* *tmavé odtiene*
Oter za sucha : 4/5 – 5 3/4-5
Oter za mokra : 4 – 5 3-3/4

Vodotesnosť /výška vodného stĺpca v mm/ : X **metóda**: ISO 811:1981

Vodeodolnosť /spray test/ : X **metóda**: ISO 4920:2010

Ošetrovacie symboly:



Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293