

Belgian Textile Association

· B · T · A · SR, s.r.o.

B u d o v a t e ľ s k á 38, 080 01 P r e š o v

TECHNICKÝ LIST 1072

Zloženie : 97% BALNA +3%ELASTAN

Šírka : 140 cm ± 3% **metóda** : ISO 22198:2006
Váha : 350 gr/m2 ± 3% **metóda** : ISO 3801 - 1977

Zrážanie Osnova / Útok 30°C : -1% /-1 %

Sila pri dotrhnutí **metóda**: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000
- **kolmo k osnove** : 1,8 [kg]
- **kolmo k útku** : 1,3 [kg]

Trhacia sila /breaking load/: **metóda**: ISO 13934-1:1999
Osnova : 47 [kg]
Útok : 22 [kg]

Stálofarebnosť pri praní na 30°C: **metóda**: ISO 105-C06:2010
svetlé odtiene **tmavé odtiene**
- **zapustenie PES** : 4/5- 5 4/5-5
- **zapustenie bavlny** : 4/5- 5 4/5-5
- **zmena odtieňa** : 4/5 -5 4/5 -5

Vodotesnosť /výška vodného stĺpca v mm/ : X **metóda**: ISO 811:1981

Vodeodolnosť /spray test/ : X **metóda**: ISO 4920:2012

Ošetrovacie symboly:



V Prešove 12/02/2004

Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293