

Belgian Textile Association

· B · T · A · SR, s.r.o.

B u d o v a t e ľ s k á 38, 080 01 P r e š o v

TECHNICKÝ LIST 1075

25/08/03

Zloženie : 100% BAVLNA

Šírka : 150 cm ± 3%

metóda : ISO 22198:2006

Váha : 285 gr/m² ± 3%

metóda : ISO 3801 - 1977

Zrážanie Osnova / Útok 30°C : -4 % / +4 %

Sila pri dotrhnutí

metóda: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000

- kolmo k osnove : 2,6 [kg]

- kolmo k útku : 1,2 [kg]

Trhacia sila /breaking load/:

metóda: ISO 13934-1:1999

Osnova : 58 [kg]

Útok : 17 [kg]

Stálofarebnosť pri praní na 30°C:

metóda:ISO 105-C06:2010

- zapustenie PES

svetlé odtiene

tmavé odtiene

- zapustenie bavlny

: 4-5

4

- zmena odtieňa

: 4-5

3/4

: min.3/4

min.3/4

Stálofarebnosť pri otere:

svetlé odtiene

tmavé odtiene

Oter za sucha

: 4-5

3

Oter za mokra

: 3-5

2-3

Vodotesnosť /výška vodného stĺpca v mm/ : X

metóda: ISO 811:1981

Vodeodolnosť /spray test/ : X

metóda: ISO 4920:2012

Ošetrovacie symboly:



Upozornenie: Hotový výrobok pred prvým použitím vyprat'

Ing.Stanislava Popíková
manažér kvality

Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293