

Belgian Textile Association

· B · T · A · SR, s.r.o.

B u d o v a t e ľ s k á 38, 080 01 P r e š o v

TECHNICKÝ LIST 1222

01/12/2005

Zloženie : 100% PES

Šírka : 147 cm ± 3%
Váha : 175 gr/m² ± 3%

metóda : ISO 22198:2006
metóda : ISO 3801 - 1977

Zrážanie Osnova / Útok 30°C : -0,5 % / 0 %

Sila pri dotrhnutí
- kolmo k osnove : 6 [kg]
- kolmo k útku : 6,4 [kg]

metóda: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000

Trhacia sila /breaking load/:
- Osnova : 110 [kg]
- Útok : 103 [kg]

metóda: ISO 13934-1:1999

Stálofarebnosť pri praní na 30°C:

metóda: ISO 105-C06:2010

- zapustenie PES : 4/5-5
- zapustenie bavlny : 4/5-5
- zmena odtieňa : 4/5-5

Stálofarebnosť pri otere:

Oter za sucha : 4/5– 5
Oter za mokra : 4/5 – 5

Ošetrovacie symboly:



Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293