

Belgian Textile Association

**· B · T · A · SR, s.r.o.**

Budovateľská 38, 080 01 Prešov

## TECHNICKÝ LIST 1520

Zloženie : 100% BAVLNA

Šírka : 150 cm ± 3%

metóda : ISO 22198:2006

Váha : 240 gr/m<sup>2</sup> ± 3%

metóda : ISO 3801 - 1977

Zrážanie Osnova / Útok 30°C : -2%/-1%

Sila pri dotrhnutí

metóda: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000

kolmo k osnove : 2,2 [kg]

kolmo k útku : 2,4 [kg]

Trhacia sila /breaking load/:

metóda: ISO 13934-1:1999

– Osnova : 84 [kg]

– Útok : 63 [kg]

Stálofarebnosť pri praní na 30°C:

metóda: ISO 105-C06:2010

zapustenie PES

svetlé odtiene

tmavé odtiene

zapustenie bavlny

: 4/5-5

4/5

zmena odtieňa

: 4/5-5

4/5

: 4/5-5

4/5

Stálofarebnosť pri otere:

svetlé odtiene

tmavé odtiene

Oter za sucha

: 4/5-5

3/4-4

Oter za mokra

: 4/5-5

3-4

Ošetrovacie symboly:



V Prešove 11/07/2006

Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293