

Belgian Textile Association

· B · T · A · SR, s.r.o.

Budovateľská 38, 080 01 Prešov

TECHNICKÝ LIST 1525

10/04/2006

Zloženie	: 32% bavlna +65% polyester + 3% spandex	
Šírka	: 145 cm ± 3%	metóda : ISO 22198:2006
Váha	: 210 gr/m2 ± 3%	metóda : ISO 3801 - 1977
Zrážanie Osnova / Útok 30°C	: -1%/-1%	
Síla pri dotrhnutí kolmo k osnove	: 1,9 [kg]	metóda: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000
kolmo k útku	: 4,4 [kg]	
Trhacia síla /breaking load/:		metóda: ISO 13934-1:1999
– Osnova	: 93 [kg]	
– Útok	: 30 [kg]	
Stálofarebnosť pri praní na 30°C:		metóda: ISO 105-C06:2010
zapustenie PES	: 4/5	
zapustenie bavlny	: 4/5	
zmena odtieňa	: 4/5	
Stálofarebnosť pri otere:		
Oter za sucha	: 4	
Oter za mokra	: 3-4	

Ošetrovacie symboly:



Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293