

Belgian Textile Association

· B · T · A · SR, s.r.o.

Budovateľská 38, 080 01 Prešov

TECHNICKÝ LIST 1526 Sky Flex

10/04/2006

Zloženie : 98% BAVLNA + 2% ELASTAN

Šírka : 155 cm ± 3% **metóda** : ISO 22198:2006
Váha : 255 gr/m² ± 3% **metóda** : ISO 3801 - 1977

Zrážanie Osnova / Útok 30°C : +0,5%/+0,5%

Síla pri dotrhnutí **metóda**: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000
kolmo k osnove : 2,5 [kg]
kolmo k útku : 1,6 [kg]

Trhacia síla /breaking load/: **metóda**: ISO 13934-1:1999
– **Osnova** : 93 [kg]
– **Útok** : 30 [kg]

Stálofarebnosť pri praní na 30°C: **metóda**: ISO 105-C06:2010

zapustenie PES : 4/5-5
zapustenie bavlny : 4/5-5
zmena odtieňa : 4/5-5

Stálofarebnosť pri otere:

Oter za sucha : 4/5-5
Oter za mokra : 4/5-5

Ošetrovacie symboly:



Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293