

Belgian Textile Association

· B · T · A · S R , s.r.o.

B u d o v a t e ľ s k á 38, 080 01 P r e š o v

TECHNICKÝ LIST 1537

Zloženie : 100%PES, brúsený
Šírka : 148 cm ± 3% metóda : ISO 22198:2006
Váha : 106 g/m² ± 3% metóda : ISO 3801 – 1977

Zrážanie Osnova / Útok 30°C : -0,5%/ -0,5%

Sila pri dotrhnutí metóda: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000

- kolmo k osnove : 1,5 [kg]
– kolmo k útku : 0,9 [kg]

Stálofarebnosť pri praní na 30°C:

	svetlé odtiene	tmavé odtiene
- zapustenie PES	: 4/5-5	4-4/5
- zapustenie bavlny	: 4/5-5	4-4/5
- zmena odtieňa	: 4/5-5	4/5-5

Stálofarebnosť pri otere:

	svetlé odtiene	tmavé odtiene
Oter za sucha	: 4/5-5	4-5
Oter za mokra	: 4/5-5	4-5

Ošetrovacie symboly:



V Prešove 04/01/2006

Vyhotovil: Ing. Stanislava Popíková
manažér kvality

Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293