

Belgian Textile Association

· B · T · A · SR, s.r.o.

Budovateľská 38, 080 01 Prešov

TECHNICKÝ LIST 1538

03/09/2009

Zloženie : 100%PES, brúsený

Šírka : 156 cm ± 3% metóda : ISO 22198:2006

Váha : 91 g/m² ± 3% metóda : ISO 3801 – 1977

Zrážanie Osnova / Útok 30°C : -0%/ -0,5%

Sila pri dotrhnutí metóda: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000
- kolmo k osnove : 2,5 [kg]
- kolmo k útku : 1,8 [kg]

Trhacia sila /breaking load/: metóda: ISO 13934-1:1999
- Osnova : 85,2 [kg]
- Útok : 33,7 [kg]

Stálofarebnosť pri praní na 30°C: metóda: ISO 105-C06: 2010

	svetlé odtiene	tmavé odtiene
- zapustenie PES	: 4/5-5	3-4/4
- zapustenie bavlny	: 4/5-5	3 /4-4
- zmena odtieňa	: 4/5-5	4/5-5

Stálofarebnosť pri otere:

Oter za sucha	: 4/5-5	4
Oter za mokra	: 4/5-5	4/5

Ošetrovacie symboly:



Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293