

Belgian Textile Association

· B · T · A · SR, s.r.o.

B u d o v a t e ľ s k á 38, 080 01 P r e š o v

TECHNICKÝ LIST 1903

20/12/2004

Zloženie	: 100% PES, hydrofóbná úprava	
Šírka	: 154 cm ± 3%	metóda : ISO 22198:2006
Váha	: 56,5 gr/m2 ± 3%	metóda : ISO 3801 - 1977
Dostava	: 39 x 32	
Zrážanie Osnova / Útok 30°C	: -1%/ -1%	
Sila pri dotrhnutí - kolmo k osnove	: 1,5 [kg]	metóda: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000
– kolmo k útku	: 1,4 [kg]	
Trhacia sila /breaking load/:		metóda: ISO 13934-1:1999
Osnova	: 43 [kg]	
Útok	: 41 [kg]	
Stálofarebnosť pri praní na 30°C:		metóda: ISO 105-C06:2010
- zapustenie PES	: 4-5	
- zapustenie bavlny	: 4-5	
- zmena odtieňa	: 4-5	
Stálofarebnosť pri otere:		
Oter za sucha	: 4-5	
Oter za mokra	: 4-5	

Ošetrovacie symboly:



Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293