

Belgian Textile Association

· B · T · A · SR, s.r.o.

B u d o v a t e ľ s k á 38, 080 01 P r e š o v

TECHNICKÝ LIST 1904

17/07/2012

Zloženie : 100% PES

Šírka : 154 cm ± 3% metóda : ISO 22198:2006

Váha : 56 gr/m² ± 3% metóda : ISO 3801 - 1977

Dostava : 43 x 31

Zrážanie Osnova / Útok 30°C : -0,5%/ -0,5%

Síla pri dotrhnutí metóda: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000
- kolmo k osnove : 1,5 [kg]
– kolmo k útku : 1,2 [kg]

Trhacia síla /breaking load/: metóda: ISO 13934-1:1999
Osnova : 47 [kg]
Útok : 39 [kg]

Stálofarebnosť pri praní na 30°C: metóda: ISO 105-C06:2010

- zapustenie PES : 4-4/5
- zapustenie bavlny : 4/5-5
- zmena odtieňa : 4/5-5

Stálofarebnosť pri otere:

Oter za sucha : 4/5
Oter za mokra : 4/5-5

Ošetrovacie symboly:



Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293