Belgian Textile Association

· B · T · A · SR, s.r.o.

B u d o v a t e ľ s k á 38, 080 01 P r e š o v

TECHNICKÝ LIST 1905 antistatická

06/11/2012

Zloženie **: 100% PES**

Šírka **: 160 cm ± 3%** **metóda : ISO 22198:2006**

Váha **: 62 gr/m2 ± 3%** **metóda : ISO 3801 - 1977**

Dostava **: 45 x 36**

Zrážanie Osnova / Útok 30°C ***:*** **-0,5%/ -0,5%**
Zrážanie Osnova / Útok 60°C ***:*** **-1%/ -0,75%**

Sila pri dotrhnutí **metóda: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000**
- kolmo k osnove **: 1,1 [kg]**
– kolmo k útku ***:1,0*** **[kg]**

Trhacia sila /breaking load/: **metóda: ISO 13934-1:1999**
Osnova **: 64 [kg]**
Útok **:** ***53*** **[kg]**

Stálofarebnosť pri praní na 60°C: **metóda: ISO 105-C06:2000**

- zapustenie PES **: 4/5**
- zapustenie bavlny **: 4/5**
- zmena odtieňa **: 4/5-5**

Stálofarebnosť pri otere:

Oter za sucha **: 4/5**
Oter za mokra **: 4/5**

Ošetrovacie symboly:

60°

Vyhotovil: Ing. Stanislava Popíková
manažér kvality

Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293