

Belgian Textile Association

· B · T · A · S R , s.r.o.

B u d o v a t e ľ s k á 38, 080 01 P r e š o v

TECHNICKÝ LIST 1907

Zloženie : 100% PES
Šírka : 150 cm ± 3% **metóda** : ISO 22198:2006
Váha : 80 gr/m² ± 3% **metóda** : ISO 3801 – 1977

Zrážanie Osnova / Útok 30°C : -0,5 %/ -0,5%

Sila pri dotrhnutí **metóda**: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000
- kolmo k osnove : 2,2 [kg]
- kolmo k útku : 1,7 [kg]

Trhacia sila /breaking load/: **metóda**: ISO 13934-1:1999
Osnova : 85 [kg]
Útok : 60 [kg]

Stálofarebnosť pri praní na 30°C: **metóda**: ISO 105-C06:2010

- zapustenie PES : 4/5
- zapustenie bavlny : 4/5
- zmena odtieňa : 4/5-5

Stálofarebnosť pri otere:

Oter za sucha : 4-5
Oter za mokra : 4/5-5

Ošetrovacie symboly:



V Prešove 31/10/2005

Vyhotovil: Ing. Stannislava Popíková
manažér kvality

Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293