

Belgian Textile Association

· B · T · A · S R , s.r.o.

B u d o v a t e ľ s k á 38, 080 01 P r e š o v

TECHNICKÝ LIST 1908 herringbone

Zloženie : 100% PES

Šírka : 150 cm ± 3% metóda : ISO 22198:2006

Váha : 60 gr/m2 ± 3% metóda : ISO 3801 – 1977

Dostava : 41,3 x 29,9

Zrážanie Osnova / Útok 30°C : -0,5 %/ -0,5%

Sila pri dotrhnutí metóda: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000

- kolmo k osnove : 2,2 [kg]

- kolmo k útku : 2,0 [kg]

Trhacia sila /breaking load/:

Osnova : 67 [kg]

Útok : 55 [kg]

metóda: ISO 13934-1:1999

Stálofarebnosť pri praní na 30°C:

metóda: ISO 105-C06:2010

- zapustenie PES : 4/5

- zapustenie bavlny : 4/5-5

- zmena odtieňa : 4/5-5

Stálofarebnosť pri otere:

Oter za sucha : 4

Oter za mokra : 4/5-5

Ošetrovacie symboly:



V Prešove 31/10/2005

Vyhotovil: Ing. Stannislava Popíková
manažér kvality

Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293