

Belgian Textile Association

· **B · T · A · SR,** s.r.o.

B u d o v a t e ľ s k á 38, 080 01 P r e š o v

TECHNICKÝ LIST 2059

03/06/2013

Zloženie :100% PES

Šírka : 146 cm $\pm 3\%$

metóda : ISO 22198:2006

Váha : 205 gr/m² $\pm 3\%$

metóda : ISO 3801 - 1977

Zrážanie Osnova / Útok 30°C : -1 % / -1 %

Stálofarebnosť pri praní na 30°C:

metóda: ISO 105-C06:2010

- zapustenie PES : 4/5- 5
- zapustenie bavlny : 4/5
- zmena odtieňa : 4/5 - 5

Stálofarebnosť pri otere:

Oter za sucha : 4/5 – 5
Oter za mokra : 4/5

Ošetrovacie symboly:



Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 **FAX:** 00421-51-7724293