

Belgian Textile Association

· B · T · A · SR, s.r.o.

Budovateľská 38, 080 01 Prešov

TECHNICKÝ LIST 5931 ecru

Zloženie : 23% BAVLNA+77%PES

Šírka : 170 cm ± 3% metóda : ISO 22198:2006

Váha : 147 gr/m² ± 3% metóda : ISO 3801 - 1977

Dostava : 31 x 23,4

Zrážanie pri klasickom praní 30°C Osnova / Útok : -1%/ -1%

Zrážanie pri klasickom praní 40°C Osnova / Útok : -1%/ -1,5%

Zrážanie pri klasickom praní 60°C Osnova / Útok : -2%/ -1,5%

Zrážanie pri klasickom praní 90°C Osnova / Útok : -3%/ -2%

Zrážanie po žehlení 110°C Osnova / Útok : -0,5%/ 0%

Sila pri dotrhnutí metóda: ELMENDORF ISO 13937 -1:2000
- kolmo k osnove : 3,8 [kg]
- kolmo k útku : 4,3 [kg]

Trhacia sila /breaking load/: metóda: ISO 105-C06:2010
Osnova : 95,3 [kg]
Útok : 71,1 [kg]

Ošetrovacie symboly:



V Prešove 20/06/2006

Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293

Belgian Textile Association

· B · T · A · S R, s.r.o.

B u d o v a t e ľ s k á 38, 080 01 P r e š o v

TECHNICKÝ LIST 5931 čierna

26/05/2008

Zloženie	: 23% BAVLNA+77%PES	
Šírka	: 158 cm ± 3%	metóda : ISO 22198:2006
Váha	: 170 gr/m2 ± 3%	metóda : ISO 3801 - 1977
Dostava	: 31 x 28	
Zrážanie Osnova / Útok 30°C	: -1%/ -1%	
Sila pri dotrhnutí - kolmo k osnove	: 3 [kg]	metóda: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000
– kolmo k útku	: 2,5 [kg]	
Trhacia sila /breaking load/:		metóda: ISO 13934-1:1999
Osnova	: 97 [kg]	
Útok	: 80 [kg]	
Stálofarebnosť pri praní na 60°C:		metóda: ISO 105-C06:2010
- zapustenie PES	: 3/4	
- zapustenie bavlny	: 3/4	
- zmena odtieňa	: 4/5-5	
Stálofarebnosť pri otere:		
Oter za sucha	: 4/5	
Oter za mokra	: 4-4/5	

Ošetrovacie symboly:



Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293

Belgian Textile Association

· B · T · A · SR, s.r.o.

Budovateľská 38, 080 01 Prešov

TECHNICKÝ LIST 5931 farebná

07/03/2008

Zloženie : 23% BAVLNA+77%PES

Šírka : 156 cm ± 3% metóda : ISO 22198:2006

Váha : 168 gr/m2 ± 3% metóda : ISO 3801 - 1977

Dostava : 32 x 26

Zrážanie Osnova / Útok 30°C : -1%/ -1%

Sila pri dotrhnutí metóda: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000
- kolmo k osnove : 3,2 [kg]
- kolmo k útku : 3,7 [kg]

Trhacia sila /breaking load/: metóda: ISO 13934-1:1999
Osnova : 105 [kg]
Útok : 79 [kg]

Stálofarebnosť pri praní na 60°C: metóda: ISO 105-C06:2010

- zapustenie PES : 3-3/4
- zapustenie bavlny : 4/5-5
- zmena odtieňa : 4/5-5

Stálofarebnosť pri otere:

Oter za sucha : 4/5
Oter za mokra : 3/ 4-4

Ošetrovacie symboly:



Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293