

Belgian Textile Association

· B · T · A · SR, s.r.o.

Budovateľská 38, 080 01 Prešov

TECHNICKÝ LIST 5932

28/04/2009

Zloženie : 30% BAVLNA+70%PES

Šírka : 154 cm ± 3% metóda : ISO 22198: 2006

Váha : 108 gr/m2 ± 3% metóda : ISO 3801 - 1977

Dostava : 33 x 27

Zrážanie Osnova / Útok 30°C : -1,5%/-0,5%

Sila pri dotrhnutí metóda: ELMENDORF ISO 13937 -1:2000
- kolmo k osnove : 3,6 [kg]
- kolmo k útku : 3,8 [kg]

Trhacia sila /breaking load/: metóda: ISO 13934-1:1999
Osnova : 55 [kg]
Útok : 45 [kg]

Stálofarebnosť pri praní na 30°C: metóda: ISO 105-C06: 2010

	svetlé odtiene	tmavé odtiene
- zapustenie PES	: 4/5-5	4/5
- zapustenie bavlny	: 4/5-5	4/5-5
- zmena odtieňa	: 4/5-5	4/5-5

Stálofarebnosť pri otere:

	svetlé odtiene	tmavé odtiene
Oter za sucha	: 4/5- 5	4-5
Oter za mokra	: 4/5- 5	3

Ošetrovacie symboly:



Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293