

Belgian Textile Association

· B · T · A · SR, s.r.o.

B u d o v a t e ľ s k á 38, 080 01 P r e š o v

TECHNICKÝ LIST 5933

05/03/2012

<i>Zloženie</i>	: 25% BAVLNA+75%PES	
<i>Šírka</i>	: 165 cm ± 3%	metóda : ISO 22198:2006
<i>Váha</i>	: 110 gr/m2 ± 3%	metóda : ISO 3801 - 1977
<i>Dostava na cm</i>	: 38,9 x 25,6	

<i>Zrážanie pri klasickom praní 30°C Osnova / Útok</i>	: -1%/ -1%
<i>Zrážanie pri klasickom praní 40°C Osnova / Útok</i>	: -2%/ -1%
<i>Zrážanie pri klasickom praní 60°C Osnova / Útok</i>	: -6%/ -1%
<i>Zrážanie pri klasickom praní 90°C Osnova / Útok</i>	: -10%/ -1,5%
<i>Zrážanie po žehlení 110°C Osnova / Útok</i>	: -1,5%/ 0%

<i>Síla pri dotrhnutí</i>		metóda: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000
- kolmo k osnove	: 2,2 [kg]	
- kolmo k útku	: 3,9 [kg]	

<i>Trhacia sila /breaking load/:</i>		metóda: ISO 13934-1:2010
<i>Osnova</i>	: 62 [kg]	
<i>Útok</i>	: 72 [kg]	

Ošetrovacie symboly:



Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293

Belgian Textile Association

· B · T · A · SR, s.r.o.

B u d o v a t e ľ s k á 38, 080 01 P r e š o v

TECHNICKÝ LIST 5933

03/07/2012

Zloženie : 25% BAVLNA+75%PES

Šírka *čierna* : 167 cm ± 3% **metóda** : ISO 22198:2006
farbená : 158 cm ± 3%

Váha : 130 gr/m² ± 3% **metóda** : ISO 3801 - 1977

Dostava na cm : 41 x 29

Zrážanie pri klasickom praní 30°C Osnova / Útok : -1%/ -1%
Zrážanie pri klasickom praní 60°C Osnova / Útok : -2,5%/ -1,5%

Sila pri dotrhnutí **metóda: ELMENDORF ISO 13937 -1:2000**
- kolmo k osnove : 1,2 [kg]
- kolmo k útku : 2,4 [kg]

Trhacia sila /breaking load/: **metóda: ISO 13934-1:1999**
Osnova : 56 [kg]
Útok : 92 [kg]

Stálofarebnosť pri praní na 40°C: **metóda: ISO 105-C06:2010**

- zapustenie PES : 4-4/5
- zapustenie bavlny : 4/5
- zmena odtieňa : 4/5-5

Stálofarebnosť pri otere:

Oter za sucha : 4/5
Oter za mokra : 4/5

Ošetrovacie symboly:



Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293