

Belgian Textile Association

· B · T · A · SR, s.r.o.

Budovateľská 38, 080 01 Prešov

TECHNICKÝ LIST 5940 čierna

10/03/2009

Zloženie : 50% PES+50% BAVLNA

Šírka : 150 cm ± 3% metóda : ISO 22198:2006

Váha : 120 gr/m2 ± 3% metóda : ISO 3801 - 1977

Dostava : 24 x 23

Zrážanie pri klasickom praní 30°C Osnova / Útok : -1%/ -1,5%

Sila pri dotrhnutí metóda: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000
- kolmo k osnove : 2,3 [kg]
- kolmo k útku : 3,5 [kg]

Trhacia sila /breaking load/: metóda: ISO 13934-1:1999
Osnova : 58 [kg]
Útok : 64 [kg]

Stálofarebnosť pri praní na 30°C: metóda: ISO 105-C06:2010

- zapustenie PES : 4-4/5
- zapustenie bavlny : 3/ 4-4
- zmena odtieňa : 4-4/5

Stálofarebnosť pri otere:

Oter za sucha : 4/5
Oter za mokra : 3

Ošetrovacie symboly:



Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293

Belgian Textile Association

· B · T · A · SR, s.r.o.

Budovateľská 38, 080 01 Prešov

TECHNICKÝ LIST 5940 slonovinová

10/03/2009

Zloženie	: 50% PES+50% BAVLNA	
Šírka	: 150 cm ± 3%	metóda : ISO 22198:2006
Váha	: 120 gr/m2 ± 3%	metóda : ISO 3801 - 1977
Dostava	: 24 x 23	
Zrážanie pri klasickom praní 30°C Osnova / Útok	: -1% / -1,5%	

Síla pri dotrhnutí		metóda: ELMENDORF ISO 13937 -1:2000
- kolmo k osnove	: 2,3 [kg]	
- kolmo k útku	: 3,5 [kg]	


Trhacia síla /breaking load/:		metóda: ISO 13934-1:1999
Osnova	: 58 [kg]	
Útok	: 64 [kg]	

Stálofarebnosť pri praní na 30°C:		metóda: ISO 105-C06:2010
- zapustenie PES	: 4/5-5	
- zapustenie bavlny	: 4/5-5	
- zmena odtieňa	: 4/5-5	

Stálofarebnosť pri otere:

Oter za sucha	: 4/5-5
Oter za mokra	: 4/5-5

Ošetrovacie symboly:



Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293