

Belgian Textile Association

· B · T · A · SR, s.r.o.

Budovateľská 38, 080 01 Prešov

TECHNICKÝ LIST 6000

Zloženie : 100%PES + hydrofóbná úprava

Šírka : 150 cm ± 3% metóda : ISO 22198:2006

Váha : 125 gr/m² ± 3% metóda : ISO 3801 – 1977

Zrážanie Osnova / Útok 30°C : -0,5%/ -0,5%

Sila pri dotrhnutí metóda: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000

- kolmo k osnove : 1,5 [kg]
– kolmo k útku : 0,9 [kg]

Trhacia sila /breaking load/: metóda: ISO 13934-1:1999

Osnova : 68,1 [kg]
Útok : 33,2 [kg]

Stálofarebnosť pri praní na 30°C: metóda: ISO 105-C06:2010

	svetlé odtiene	tmavé odtiene
- zapustenie PES	: 4/5	3/4
- zapustenie bavlny	: 4	3/4
- zmena odtieňa	: 4/5-5	4/5-5

Stálofarebnosť pri otere:

	svetlé odtiene	tmavé odtiene
Oter za sucha	: 4/5	3/4-4
Oter za mokra	: 4/5	3-3/4

Ošetrovacie symboly:



V Prešove 11/07/2006

Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293