

Belgian Textile Association

· B · T · A · SR, s.r.o.

Budovateľská 38, 080 01 Prešov

TECHNICKÝ LIST 6150

11/04/2013

Zloženie	: 100% PES + PU záter	
Šírka	: 155 cm ± 3%	metóda : ISO 22198: 2006
Váha	: 155 g/m ² ± 5%	metóda : ISO 3801 - 1977
Zrážanie Osnova / Útok 30°C	: -1%/ -1%	
Sila pri dotrhnutí		metóda: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000
- kolmo k osnove	: 0,96 [kg]	
- kolmo k útku	: 0,96 [kg]	
Trhacia sila /breaking load/:		metóda: ISO 1421:1998
Osnova	: 73 [kg]	
Útok	: 32 [kg]	
Stálofarebnosť pri praní na 40°C:		metóda: ISO 105-C06: 2010
- zapustenie PES	: 4/5	
- zapustenie bavlny	: 4/5	
- zmena odtieňa	: 4/5-5	
Stálofarebnosť pri otere:		
Oter za sucha	: 4	
Oter za mokra	: 4	
Vodotesnosť /výška vodného stĺpca v mm/ po 5 praniach	: > 2000 : > 2000	metóda: ISO 811: 1981
Vodeodolnosť /spray test/	: 100	metóda: ISO 4920: 2012
Priepustnosť vodných pár		
Upright cup	: > 2000	/ g/ m ² za 24hod / metóda: DIN 53122 clima B
Inverse cup	: > 6000	/ g/ m ² za 24 hod / metóda: DIN 53122 clima B
Ošetrovacie symboly:		



Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293