

Belgian Textile Association

· B · T · A · S R, s.r.o.

B u d o v a t e ľ s k á 38, 080 01 P r e š o v

TECHNICKÝ LIST 6640

08/01/2013

Zloženie :	65% polyester + 35% bavlna	
Šírka :	150 cm ± 3%	metóda : ISO 22198:2006
Váha :	245 gr/m2 ± 3%	metóda : ISO 3801 – 1977
Zrážanie Osnova / Útok 30°C :	-1%/-1%	
Zrážanie Osnova / Útok 60°C :	-2%/-2%	
Sila pri dotrhnutí metóda:		metóda: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000
– kolmo k osnove :	5,3 [kg]	
– kolmo k útku :	5,2 [kg]	
Trhacia sila /breaking load/:		metóda: ISO 13934-1:1999
- Osnova :	108 [kg]	
- Útok :	84 [kg]	
Stálofarebnosť pri praní na 60°C:		metóda: ISO 105-C06:2010
zapustenie PES :	4/5	
zapustenie bavlny :	4/5	
zmena odtieňa :	4/5-5	
Stálofarebnosť pri otere:		
Oter za sucha :	4	
Oter za mokra :	4-4/5	

Ošetrovacie symboly:



Odporúčanie: Výrobok pred prvým použitím vyprať, neodporúča sa pre kombináciu s bielou textíliou.

Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293