

Belgian Textile Association

B · T · A · SR, s.r.o.

Budovateľská 38, 080 01 Prešov

TECHNICKÝ LIST 6651

17/07/2012

Zloženie : 60% polyester + 40% bavlna, fluoreflexné farby

Šírka : 155 cm ± 3% metóda : ISO 22198:2006

Váha : 235 gr/m2 ± 3% metóda : ISO 3801 – 1977

Zrážanie Osnova / Útok 30°C : -1,5%/ -1,5%

Sila pri dotrhnutí metóda: metóda: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000

– kolmo k osnove : 3,3 [kg]

– kolmo k útku : 2,8 [kg]

Trhacia sila /breaking load/:

- Osnova : 115 [kg]

- Útok : 92 [kg]

metóda: ISO 13934-1:1999

Stálofarebnosť pri praní na 60°C:

metóda: ISO 105-C06:2010

zapustenie PES : 4

zapustenie bavlny : 3 /4-4

zmena odtieňa : 4/5-5

Stálofarebnosť pri otere:

Oter za sucha : 4/5

Oter za mokra : 4/5

Ošetrovacie symboly:



Odporúčanie: Výrobok pred prvým použitím vyprať, neodporúča sa pre kombináciu s bielou textíliou.

Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293