

Belgian Textile Association

B · T · A · SR, s.r.o.

Budovateľská 38, 080 01 Prešov

TECHNICKÝ LIST 6652

Zloženie : 60% polyester + 40% bavlna, vodoodpudivá úprava

Šírka : 155 cm ± 3% **metóda :** ISO 22198:2006

Váha : 250 gr/m² ± 3% **metóda :** ISO 3801 – 1977

Zrážanie Osnova / Útok 30°C : -1%/ -1%

Zrážanie Osnova / Útok 60°C : -1%/ -1%

Sila pri dotrhnutí metóda:

metóda: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000

– kolmo k osnove : 3,1 [kg]

– kolmo k útku : 3,3 [kg]

Trhacia sila /breaking load/:

metóda: ISO 13934-1:1999

- Osnova : 105 [kg]

- Útok : 99 [kg]

Stálofarebnosť pri praní na 30°C:

metóda: ISO 105-C06:2010

svetlé odtiene

tmavé odtiene

zapustenie PES : 4-5

3/4-4

zapustenie bavlny : 4-5

3-3/4

zmena odtieňa : 4-5

4/5

Stálofarebnosť pri praní na 60°C:

metóda: ISO 105-C06:2010

svetlé odtiene

tmavé odtiene

zapustenie PES : 4-5

3/4

zapustenie bavlny : 4-5

3

- zmena odtieňa : 4-5

4/5

Stálofarebnosť pri otere:

svetlé odtiene

tmavé odtiene

Oter za sucha : 4-5

4-4/5

Oter za mokra : 4-5

3-4

Vodoodolnosť /spray test/: 80

metóda: ISO 4920:2012

Ošetrovacie symboly:



V Prešove 20/06/2006

Odporúčanie: Výrobok pred prvým použitím vyprať, neodporúča sa pre kombináciu s bielou textíliou.

Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293