Belgian Textile Association

· B · T · A · SR, s.r.o.

B u d o v a t e ľ s k á 38, 080 01 P r e š o v

TECHNICKÝ LIST 6653

20/06/2006

***Zloženie* :** **60% polyester + 40% bavlna, fluoreflexné farby s vodoodpudivou úpravou**

***Šírka* :** **155 cm ± 3%** **metóda : ISO 22198:2006**

***Váha* :** **235 gr/m2 ± 3%** **metóda : ISO 3801 – 1977**

Zrážanie Osnova / Útok 30°C : **-1,5%/ -1,5%**

Sila pri dotrhnutí metóda: **metóda: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000**

- ***kolmo k osnove* :** **3,3** **[kg]**
- ***kolmo k útku* :** **2,8** **[kg]**

Trhacia sila /breaking load/: **metóda: ISO 13934-1:1999**

- Osnova* :** ***115 **[kg]**

- Útok* :** ***92 **[kg]**

Stálofarebnosť pri praní na 30°C: **metóda: ISO 105-C06:2010**

***zapustenie PES* :** **4**

***zapustenie bavlny* :** **3 /4-4**

***zmena odtieňa* :** **4/5-5**

Stálofarebnosť pri otere:

***Oter za sucha* :** **4/5**

***Oter za mokra* :** **4/5**

Vodoodolnosť /spray test/: ***80*** **metóda: ISO 4920:2012**

Ošetrovacie symboly:

Odporúčanie: Výrobok pred prvým použitím vyprať, neodporúča sa pre kombináciu s bielou textíliou.

Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293