

Belgian Textile Association

· B · T · A · SR, s.r.o.

Budovateľská 38, 080 01 Prešov

TECHNICKÝ LIST 6660

17/07/2012

Zloženie : 60% polyester + 40% bavlna

Šírka : 150 cm ± 3%

metóda : ISO 22198:2006

Váha : 240gr/m² ± 3%

metóda : ISO 3801 – 1977

Zrážanie Osnova / Útok 60°C : -2%/ -1%

Sila pri dotrhnutí metóda:

metóda:ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000

- kolmo k osnove : 5,3 [kg]

- kolmo k útku : 4,8 [kg]

Trhacia sila /breaking load/:

metóda: ISO 13934-1:1999

- Osnova : 137 [kg]

- Útok : 79 [kg]

Stálofarebnosť pri praní na 60°C:

metóda: ISO 105-C06:2010

-zapustenie PES : 4-4/5

-zapustenie bavlny : 4-4/5

-zmena odtieňa : 4/5

Stálofarebnosť pri otere:

Oter za sucha : 3 /4 -4

Oter za mokra : 3/4 -4

Ošetrovacie symboly:



Odporúčanie: Výrobok pred prvým použitím vyprať, neodporúča sa pre kombináciu s bielou textíliou.

Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293