Belgian Textile Association

· B · T · A · SR, s.r.o.

B u d o v a t e ľ s k á 38, 080 01 P r e š o v

TECHNICKÝ LIST 6663 WR

05/10/2010

***Zloženie* :** **65% polyester + 35% bavlna, fluoreflexné farby s vodoodpudivou úpravou**

***Šírka* :** **154 cm ± 3%** **metóda : ISO 22198:2006**

***Váha* :** **258 gr/m2 ± 3%** **metóda : ISO 3801 – 1977**

Zrážanie Osnova / Útok 30°C : **-2%/ -2%**

Sila pri dotrhnutí metóda: **metóda: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000**

- ***kolmo k osnove* :** *4,5* **[kg]**
- ***kolmo k útku* :** **4,1** **[kg]**

Trhacia sila /breaking load/: **metóda: ISO 13934-1:1999**

***- Osnova* :** *92* **[kg]**

***- Útok* :** *64* **[kg]**

Stálofarebnosť pri praní na 60°C: **metóda: ISO 105-C06:2010**

***zapustenie PES* :** **4/5**

***zapustenie bavlny* :** **4/5-5**

***zmena odtieňa* :** **4/5-5**

Stálofarebnosť pri otere:

***Oter za sucha* :** **4/5**

***Oter za mokra* :** **4/5**

Vodoodolnosť /spray test/: *100* **metóda: ISO 4920:2012**

Ošetrovacie symboly:

Odporúčanie: Výrobok pred prvým použitím vyprať, neodporúča sa pre kombináciu s bielou textiliou.

Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293