

Belgian Textile Association

· B · T · A · S R , s.r.o.

B u d o v a t e ľ s k á 38, 080 01 P r e š o v

TECHNICKÝ LIST 6670

Zloženie : 98 % bavlna + 2% uhlíkové antistatické vlákno

Šírka : 155 cm ± 3% **metóda :** ISO 22198:2006

Váha : 235 gr/m² ± 3% **metóda :** ISO 3801 – 1977

Zrážanie Osnova / Útok 30°C : -1,5%/ -0%

Sila pri dotrhnutí metóda: **metóda:** ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000

– kolmo k osnove : 2,5 [kg]

– kolmo k útku : 1,8 [kg]

Trhacia sila /breaking load/: **metóda:** ISO 13934-1:1999

- Osnova : 100 [kg]

- Útok : 68 [kg]

Stálofarebnosť pri praní na 30°C: **metóda:** ISO 105-C06:2010

zapustenie PES : 4/5

zapustenie bavlny : 4/5

zmena odtieňa : 4/5-5

Stálofarebnosť pri otere:

Oter za sucha : 4

Oter za mokra : 3/4 -4

Ošetrovacie symboly:



V Prešove 14/08/2007

Vyhotovil: Ing. Stanislava Popíková
manažér kvality

Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293