

Belgian Textile Association

· B · T · A · SR, s.r.o.

Budovateľská 38, 080 01 Prešov

TECHNICKÝ LIST 6683

Zloženie : 100 % bavlna

Šírka : 152 cm ± 3%

metóda : ISO 22198:2006

Váha : 202 gr/m² ± 3%

metóda : ISO 3801 – 1977

Zrážanie Osnova / Útok 60°C : 0 % / -1,5%

Zrážanie Osnova / Útok 90°C : -2 % / -2%

Sila pri dotrhnutí metóda:

metóda: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000

– kolmo k osnove : 2,8 [kg]

– kolmo k útku : 2,7 [kg]

Trhacia sila /breaking load/:

metóda: ISO 13934-1:1999

- Osnova : 82 [kg]

- Útok : 36 [kg]

Stálofarebnosť pri praní na 60°C:

metóda: ISO 105-C06:2010

zapustenie PES : 4-5

zapustenie bavlny : 4-5

-zmena odtieňa : 4-5

Stálofarebnosť pri otere:

Oter za sucha : 4-5

Oter za mokra : 4-5

Ošetrovacie symboly:



Odporúčanie: Výrobok pred prvým použitím vyprať, neodporúča sa pre kombináciu s bielou textíliou.

Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293