

Belgian Textile Association

**· B · T · A · S R , s.r.o.**

B u d o v a t e ľ s k á 38, 080 01 P r e š o v

## TECHNICKÝ LIST 7002

17/07/2012

**Zloženie** : 100% PAD + 2x PU

**Šírka** : 155 cm ± 3%

metóda : ISO 22198:2006

**Váha** : 130 gr/m<sup>2</sup> ± 3%

metóda : ISO 3801 - 1977

**Dostava** : 27x19

**Zrážanie Osnova / Útok 30°C** : -2%/-2%

**Sila pri dotrhnutí**

metóda: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000

- kolmo k osnove

: 2,9 [kg]

- kolmo k útku

: 2,1 [kg]

**Trhacia sila /breaking load/:**

metóda: ISO 1421:1998

Osnova

: 104 [kg]

Útok

: 65 [kg]

**Stálofarebnosť pri praní na 30°C:**

metóda: ISO 105-C06:2010

- zapustenie PAD

: 4-5

- zapustenie bavlny

: 4-5

- zmena odtieňa

: 4-5

**Stálofarebnosť pri otere:**

Oter za sucha

: 4-5

Oter za mokra

: 4-5

**Vodotesnosť /výška vodného stĺpca v mm/**

: 2000

metóda: ISO 811:1981

**Vodeodolnosť /spray test/**

: 100

metóda: ISO 4920:2012

**Ošetrovacie symboly:**



**Poznámka:** uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293