

Belgian Textile Association

❁ B ❁ T ❁ A ❁ SR, s.r.o.

Budovateľská 38, 080 01 Prešov

TECHNICKÝ LIST 7005

19/02/2008

Zloženie : 100% PAD kalandrovaná

Šírka : 156 cm ± 3%

metóda : ISO 22198:2006

čierna : 148 ± 3%

Váha : 62 gr/m2 ± 3%

metóda : ISO 3801 - 1977

Zrážanie Osnova / Útok 30°C : -2%/-2%

Zrážanie Osnova / Útok 30°C čierna : -1,5%/-1,5%

Sila pri dotrhnutí

metóda: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000

- kolmo k osnove : 1,7 [kg]

- kolmo k útku : 1,4 [kg]

Trhacia sila /breaking load/:

metóda: ISO 13934-1:1999

Osnova : 61 [kg]

Útok : 39 [kg]

Stálofarebnosť pri praní na 30°C:

metóda: ISO 105-C06:2010

- zapustenie PAD : 4-5

- zapustenie bavlny : 4-5

- zmena odtieňa : 4-5

Stálofarebnosť pri otere:

Oter za sucha : 4-5

Oter za mokra : 4-5

Ošetrovacie symboly:



Vyhotovil: Ing. Stannislava Popíková
manažér kvality

Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293