

Belgian Textile Association

· B · T · A · S R, s.r.o.

B u d o v a t e ľ s k á 38, 080 01 P r e š o v

TECHNICKÝ LIST 7033

25/10/2007

Zloženie : 100% PAD, vodoodpudivá úprava, kalandrovaná

Šírka : 155 cm ± 3% **metóda** : ISO 22198:2006
Váha : 64 gr/m² ± 3% **metóda** : ISO 3801 - 1977

Zrážanie Osnova / Útok 30°C : -1,5%/-1,5%

Sila pri dotrhnutí **metóda**: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000
- kolmo k osnove : 5,9 [kg]
- kolmo k útku : 5,8 [kg]

Trhacia sila /breaking load/ **metóda**: ISO 13934-1:1999
Osnova : 65 [kg]
Útok : 44 [kg]

Stálofarebnosť pri praní na 30°C: **metóda**: ISO 105-C06:2010

	svetlé odtiene	tmavé odtiene
- zapustenie PAD	: 4-5	4-5
- zapustenie bavlny	: 4-5	4-5
- zmena odtieňa	: 4-5	4-5

Stálofarebnosť pri otere:

	svetlé odtiene	tmavé odtiene
Oter za sucha	: 4-5	4-5
Oter za mokra	: 4-5	4-5

Vodeodolnosť /spray test/ : 90-100 **metóda**: ISO 4920:2012

Ošetrovacie symboly:



Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293