

Belgian Textile Association

· B · T · A · SR, s.r.o.

B u d o v a t e ľ s k á 38, 080 01 P r e š o v

TECHNICKÝ LIST 7035

Zloženie	: 100% PAD+ 2x PU záter	
Šírka	: 152 cm ± 3%	metóda : ISO 22198:2006
Váha	: 70 gr/m2 ± 3%	metóda : ISO 3801 - 1977
Zrážanie Osnova / Útok 30°C	: -2%/-2%	
Sila pri dotrhnutí - kolmo k osnove	: 5,3 [kg]	metóda: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000
– kolmo k útku	: 2,7 [kg]	
Trhacia sila /breaking load/:		metóda: ISO 1421:1998
Osnova	: 66 [kg]	
Útok	: 43 [kg]	
Stálofarebnosť pri praní na 30°C:		metóda: ISO 105-C06:2010
- zapustenie PAD	: 4/5-5	
- zapustenie bavlny	: 4/5-5	
- zmena odtieňa	: 4/5-5	
Stálofarebnosť pri otere:		
Oter za sucha	: 4/5– 5	
Oter za mokra	: 4/5 -5	
Vodotesnosť /výška vodného stĺpca v mm/	: 900-1000	metóda: ISO 811:1981
Vodeodolnosť /spray test/	: 100	metóda: ISO 4920:2012

Ošetrovacie symboly:



V Prešove 20.10.2006

Vyhotovil: Ing. Stanislava Popíková
manažér kvality

Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293