

Belgian Textile Association

· B · T · A · SR, s.r.o.

B u d o v a t e ľ s k á 38, 080 01 P r e š o v

TECHNICKÝ LIST 7045

/EN 343/

12/12/2012

Zloženie	: 100% PES + PU záter	
Šírka plná	: 160 cm ± 3%	metóda : ISO 22198: 2006
Šírka využiteľná	: 154 cm ± 3%	
Váha	: 215 g/m² ± 5%	metóda : ISO 3801 - 1977
Zrážanie Osnova / Útok 30°C	: 0% / 0%	
Sila pri dotrhnutí		metóda: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000
- kolmo k osnove	: 3,2 [kg]	
- kolmo k útku	: 3 [kg]	
Trhacia sila /breaking load/:		metóda: ISO 1421:1998
Osnova	: 94 [kg]	
Útok	: 114 [kg]	
Stálofarebnosť pri praní na 30°C:		metóda: ISO 105-C06: 2010
- zapustenie PES	: 4/5-5	
- zapustenie bavlny	: 4/5-5	
- zmena odtieňa	: 4/5-5	
Stálofarebnosť pri otere:		
Oter za sucha	: 4/5	
Oter za mokra	: 4/5-5	
Vodotesnosť /výška vodného stĺpca v mm/	: 3000	metóda: ISO 811: 1981
po 5 praniach	: 2000	
Vodeodolnosť /spray test/	: 100	metóda: ISO 4920: 2012
Priepustnosť vodných pár		
Upright cup	: 1800	/ g/ m² za 24hod / metóda: DIN 53122 clima B
Inverse cup	: 5000	/ g/ m² za 24 hod / metóda: DIN 53122 clima B
RET EN 471 2003 clause 5.6	: 10.9	Class 3 Ret ≤ 20
Ošetrovacie symboly:		



Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293