

Belgian Textile Association

· B · T · A · SR, s.r.o.

B u d o v a t e ľ s k á 38, 080 01 P r e š o v

TECHNICKÝ LIST 7051

12/03/2008

Zloženie : 100% Mikrovláknó Ripstop s vodoodpudivou úpravou

Šírka : 152 cm ± 3% metóda : ISO 22198:2006

Váha : 115 gr/m2 ± 3% metóda : ISO 3801 - 1977

Zrážanie Osnova / Útok 30°C : -0,5%/-0,5%

Sila pri dotrhnutí metóda: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000

– kolmo k osnove : 2,8 [kg]

– kolmo k útku : 3,5 [kg]

Trhacia sila /breaking load/: metóda: ISO 13934-1:1999

Osnova : 98 [kg]

Útok : 112 [kg]

Stálofarebnosť pri praní na 30°C: metóda: ISO 105-C06:2010

- zapustenie PES : 4/5

- zapustenie bavlny : 4

- zmena odtieňa : 4/5-5

Stálofarebnosť pri otere:

Oter za sucha : 4/5

Oter za mokra : 4

Vodotesnosť /výška vodného stĺpca v mm/ : x metóda: ISO 811:1981

Vodeodolnosť /spray test/ : 100 metóda: ISO 4920:2012

Ošetrovacie symboly:



Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293