

Belgian Textile Association

**· B · T · A · SR, s.r.o.**

B u d o v a t e ľ s k á 38, 080 01 P r e š o v

## TECHNICKÝ LIST N2 P

16/04/2012

<b>Artikel</b>	: podlepovacia páska pre záterové materiály	
<b>Zloženie</b>	: priehľadný polyuretánový film s pomocným papierom	
<b>Váha /film/</b>	: 100 [g/m <sup>2</sup> ]	ISO 3801-5:2000
<b>Šírka</b>	: 20 or 22 [mm]	ISO 3932:2000
<b>Hrúbka vrstvy</b>	: 0,08 [mm]	ISO 9073-2
<b>Bod mäknutia/topenia</b>	: 130-160 [C°]	ISO 1218
<b>Vodný stúpec</b>		ISO 811:2000
nový	: 5000 [mm]	
po 25 praniach na 60°C	: 5000 [mm] (*)	
po 10 chemických čisteniach	: 5000 [mm] (*)	

(\*) v závislosti od použitej látky a hrúbky záteru.

### Doporučené nastavenie pre podlepovací stroj značky Pfaff

Tlak valca	: 1,0 bar
Tlak vzduchu	: 0,5 bar
Odtáhová rýchlosť	: 26 %
Nastavená teplota	: 415°C
Povrch valca	: horný valec: guma : dolný valec: oceľ

**Certifikáty** : ECO Label: Öko- Tex Standard 100  
Centexbel test -No. 50103902

Poznámka: Všetky údaje a doporučenia sú informačné, a je potrebné overiť vhodnosť použitia na konkrétnom výrobku.

Tel.: 00421 (0) 51- 77 21 635, 6, 7 , Fax: 00421 (0) 51- 7724 293