

Belgian Textile Association

· B · T · A · SR, s.r.o.

Budovateľská 38, 080 01 Prešov

TECHNICKÝ LIST Polystar
19/02/2007

Zloženie : 100% PES (85% vlákno PES plné+ 15% vlákno tepelnepojivé)

Šírka : 150 cm metóda : ISO 22198:2006

Váha : 40 60 80 gr/m² ± 5% metóda : ISO 3801 – 1977

Hrúbka : 5 7 9 mm ± 5% *

Farba : biela
Pach : žiadny

Väzba : pomocou tepelnepojivých vlákien, netkaná textília

Špeciálne vlastnosti : nerozpustný vo vode
vodoodpudivý

Ošetrovacie symboly:



Poznámka: Pri prešívanych textíliách je potrebné zohľadniť ošetrovacie symboly vrchného a výplňového materiálu

(*) hrúbka zbalením materiálu a transportom s toleranciou ± 15%

Upozornenie: Zhotoviteľ/dodávateľ nezodpovedá za vady výrobku spôsobené nevhodným výberom jednotlivých materiálov vybraných objednávateľom na jeho zhotovenie príp. ich kombináciou, ani za vady finálneho výrobku spôsobené nesprávnym technologickým postupom objednávateľa pri zhotovovaní svojho finálneho výrobku z tovaru dodaného zhotoviteľom. Uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293